


Termék megnevezése:	FLEX csemperagasztó	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com	
Mérete, kiszerezése:	25 kg/zsák, 42 zsák/raklap	
Rendeltetése és felhasználási területe:	FLEX Csemperagasztó – Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztóhabarcs, meghosszabbított nyitott idővel és csökkentett lecsúszással (C2TE). Alkalmazható kültérben (max 30cm×30cm-es fagyálló laphoz, kétoldali felhordással, úsztatásos és kenéses eljárás) és beltérben (max. 40cm×40cm-es) mázas kerámia, kőporcelán (gres) és klinker burkolólapok ragasztására padlón (min. 1,5N/mm ² húzó-szakítószilárdságú beton vagy könnyűbeton, cementesztrich, cementalapú kiegyenlítő réteg aljzaton) és oldalfalon (gipszkarton, cementvakolat, gipszvakolat felületen).	
Anyaga:	Hidraulikus kötőanyag, adalékanyag, szerves kiegészítő anyagok	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerezés	gyártó által megadva	25 kg (±1%)/zsák
Keverővíz mennyiség	gyártó által megadva	~6,5 liter/zsák
Nyitott idő	EN 1346	20 perc (tapadószilárdság: min 1,0 N/mm ²)
Nyitott idő	EN 1346	30 perc (tapadószilárdság: min 0,5 N/mm ²)
Kezdeti húzási tapadási szilárdság	EN 1348	≥ 1 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	EN 1348	≥ 1 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	EN 1348	≥ 1 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	EN 1348	≥ 1 N/mm ²
Lecsúszás	EN 1308	max. 0,5 mm
Nyomószilárdság	EN 13813 5.2.1.	≥ 10 N/mm ²
Anyagszükséglet (6 / 8 / 10 / 12mm-es glettvas esetén)	gyártó által megadva	2,6 kg/m ² / 3,4kg/m ² / 4,2kg/m ² / 5,0kg/m ²
Fugázhatóság (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)	gyártó által megadva	24 óra múlva
Üzemszerűen terhelhető (szobahőmérséklet és megfelelő nedvességtartalmú aljzat esetén)	gyártó által megadva	8 nap múlva
Alkalmazási hőmérséklet (aljzat és környezeti, a burkolás és szilárdulás ideje alatt)	gyártó által megadva	(+)10 – (+)25°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Fedett száraz helyen, nedvességtől és párától védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 12 hónapig felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:
EN 12004, Magyarországon gyártott és forgalmazott cementes hidegburkolatragasztók minimális műszaki követelményei (MÉASZ, 2001)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_Flex.Csemperagasztó-20110801_HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

A műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!