

## ISOVER - TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

Masterplast

Termékmegnevezés	ISOVER - DOMO DOMO					
Termékleírás	Tekercselt ásványgyapot, nem terhelhető, könnyen beépíthető.					
Alkalmazási terület	Minden jellegű nem terhelt hőszigeteléshez; Szigetelőanyagként a legfelső födémhez, nem járható padlásoknál, üreges tér hangszigeteléséhez, hangelnyelésre függesztett álmennyezetekhez.					
Standard méretek szállítási adatai	Termék jele és vastagsága [cm]	Tekercsméret Hossz x szélesség [mm x mm]	Mennyiség per csomag egység [m <sup>2</sup> ]			
	DOMO TWIN 10/5	2 x 7500 x 1200	2 x 9,00			
	DOMO TWIN 12/6	2 x 6000 x 1200	2 x 7,20			
	DOMO 8	9000 x 1200	10,80			
	DOMO 10	7500 x 1200	9,00			
	DOMO 12	6000 x 1200	7,20			
	DOMO 14	5000 x 1200	6,00			
	DOMO 16	5000 x 1200	6,00			
	DOMO 18	4000 x 1200	4,80			
	DOMO 20	3500 x 1200	4,20			
Külön méretek igény szerint						
Csomagolás	Tekercsben PE-fóliába					
Termék jellege az ÖNORM B 6000 szerint	MW-WL					
EG-Megfelelőségi tanúsítvány száma	1139-CPD-0169/02 3. új kiadás		CE			
Jelölési kulcs	MW - EN 13162 - T1 - MU1 - AF,5					
Alkalmazási határhőmérséklet	200 °C					
Kémiai viselkedés	Kémiailag indifferent, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív					
Tűzállóság az ÖNORM EN 13501-1 szerint	A1					
Tűzállóság az ÖNORM B 3800-1 szerint	Éghetőségi osztály	A				
	Füstképződési osztály	Q 1				
	Cseppképződési osztály	Tr 1				
Hővezetési tényező $\lambda_D$	[W/mK]		0,040			
Vízgőzdifúziós ellenállás $\mu$			1			
Hangelnyelési fok $\alpha$	Frekvenciatartomány [Hz]					
	125	250	500	1000	2000	4000
közvetlenül a falon						
WDF (DOMO) 6	0,45	0,80	0,90	0,90	0,85	0,95
WDF (DOMO) 12	1,00	1,15	1,00	0,95	1,00	1,00
kb. 20 cm-re a faltól						
WDF (DOMO) 6	0,70	0,90	0,90	0,90	1,00	0,95
WDF (DOMO) 12	0,95	0,95	1,00	0,95	1,05	1,00

HÖS/OKA/2003

Saint-Gobain Isover Austria AG  
A 2000 Stockerau Prager Straße 77  
Tel: +43/2266-606-0

ppa Dipl.-Ing. Alfred Eilmer  
Műszaki igazgató

Stockerau, 09.04.2004