

# MASTERMAX

## MASTERMAX METAL páraáteresztő alátét fólia



### Rendeltetése és felhasználási területe:

Elsősorban sík fémlemez fedéssel készülő, egyszerűen átszellőztetett, 7° hajlásszög feletti tetőszerkezetekben, deszkázatra fektetve és toldásait összeragasztva a héjalás alá bejutó nedvesség, porhó, kondenzvíz elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátétréteg.

### Anyaga:

Fekete színű, négyrétegű fólia (2 réteg polipropilén között speciális vízzáró, páraáteresztő membrán, 8 mm magas PP szőnyeggel ellátva).



Tulajdonság	Vizsgáló módszer	Termékjellemző
<b>Tekercshossz</b>	EN 1848 - 2	25 m (-)0%
<b>Tekercsszélesség</b>	EN 1848 - 2	150 cm (-)0,5% / (+)1,5%
<b>Egyenesség</b>	EN 1848 - 2	<30 mm/10 m
<b>Vastagság</b>	EN 1849 - 2	~9 mm
<b>Egységsúly</b>	EN 1849 - 2	450 g/m <sup>2</sup> (±)50 g
<b>Tűzvédelmi osztálybasorolás</b>	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
<b>Vízzáróság</b>	EN 1928	W1
<b>Páraáteresztő képesség (Sd)</b>	EN ISO 12572	0,02 m
<b>Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)</b>	EN ISO 12572	40
<b>Szakítószilárdság (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	295 N/5 cm (±)15% / 205 N/5 cm (±)15%
<b>Nyúlás (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	40 (±15)% / 70 (±15)%
<b>Továbbszakító erő (Hossz/Kereszt)</b>	EN 12310-1	185 N (±)15% / 230 N (±)15%
<b>Rugalmasság alacsony hőmérsékleten</b>	EN 1109	(-)20°C
<b>Tulajdonság változás mesterséges öregítés után</b>		
<b>Vízzáróság</b>	EN 1928 / method A	W1
<b>Szakítószil. változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)</b>	EN 12311-1	240 N/5 cm (±)15% / 160 N/5 cm (±)15%
<b>Nyúlás változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)</b>	EN 12311-1	max 30% / max 30%
<b>További tulajdonságok</b>		
<b>Hőmérsékletállóság</b>		(-)20°C - (+)80°C
<b>UV-állóság</b>		max. 3 hónap

### Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

### Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A tetőfóliát - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül el kell takarni, de a végleges tetőfedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tetőfólia beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. Az időjárás körülmények miatt, vagy gondatlanságból keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

### Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 13859-1, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)

### Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu) honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

Forgalmazza:

MASTERPLAST Hungária Kft.  
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.  
[www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu)

**MASTERPLAST**