

Termék megnevezése:	TERRAPLAST PLUS L8 dombornyomott lemez	
Gyártó:	MASTERPLAST - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. www.masterplastgroup.com	
Mérete, kiszerezése:	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 m széles / 20m hosszú tekercsben, fekete színben, diagonál elrendezésű domborulatokkal	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Függőleges beépítés esetén biztosítja a vízszigetelés mechanikai védelmét, illetve szellőztető réteggént biztosítja régi vagy nem megfelelően szigetelt, nedves pince és tartófalak kiszellőztetését, domborulatokkal a falszerkezet felé beépítve. Vízszintes fektetve betonlajzatok alatti tisztasági réteggént a szerelőbeton kiváltására alkalmas, ahol az aláterített szűrő kavicsréteggel együtt talajpára elleni szigetelésként, továbbá radon és metán gázok elleni védelemként is szolgál.	
Anyaga:	Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)	

Tulajdonságok	Vizsgáló módszer	Termékjellemző		
Hossz	Gyártó által megadott érték	névleges érték	m	(±) 2 %
Szélesség		20	m	(±) 2,5 %
Vastagság	EN 1849-2	8	mm	(±) 1
Egységtömeg	EN 1849-2	400	g/m ²	(±) 10 %
Dombornyomatok száma (n)	Gyártó által megadott érték	1860	db/m ²	
Vízárósság (2 kPa, 24 h)	EN 1928, A módszer	megfelelő		
Szakitószilárdság (hossz/kereszt)	EN 12311-2, A módszer	≥ 150 / ≥ 100	N/50mm	
Nyúlás (hossz/kereszt)	EN 12311-2, A módszer	≥ 20 / ≥ 15	%	
Továbbbszakító erő (hossz/kereszt)	EN 12310-1	≥ 120 / ≥ 100	N	
Hőmérsékletállóság	Gyártó által megadott érték	(-)30 - (+)80	°C	
Ütésállóság	EN 12691-2, A módszer	400	mm	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12730, B módszer	20	kg/24 óra	
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	F osztály		
Öregedéssel szembeni ellenállóság (vízárósság)	EN 1928, A módszer	megfelelő		
Kemikáliákkal szembeni ellenállóság (vízárósság)	EN 1928, A módszer	megfelelő		

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Száraz körülmények között; napsugárzástól és sugárzó hőtől védetten.

Jótállás, szavatosság:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Beépítését követően 1 hónapon belül el kell takarni. Várható élettartama minimum 20 év (korhadásállóság), 4 < pH < 9 talaj és maximum (+)25°C talajhőmérséklet esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:
EN 13967:2012, Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ – 2001)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

Ezen műszaki adatlap érvényes a MASTERPLAST Cégcsoport által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

MA_TERRAPLAST.PLUS.L8.T-20240719_HU

*Kiadás dátuma: 2024. 07. 19.